

Scotte 40 Snickerifinish



*Ubetydelig lugt ved maling og tørring
Let at påføre, flyder let ud og har god dækkeevne
Rigtig god hæfteevne*

Scotte 40 Snickerifinish er en halvblank træværksmaling, som anvendes på al træværk indendørs, både ved ny- og reparationsmaling. Den hæfter godt på tidligere olie- og alkydmalede overflader, er let at påføre, flyder godt og har god dækkeevne. Giver en blød, fyldig overflade.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

8 - 10 m²/l

GLANS

Halvblank

VÆRKTØJ

Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 4 timer. Overmalbar efter 6 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

UMALEDE OVERFLADER: Løstsiddende snavs fjernes. Som grund- og slibemaling anvendes Scotte Snickerislip.

MALEDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Fabriksmalet træværk matslibes med fint sandpapir og grundes med Scotte Snickerislip.

SPARTLING OG REPARATIONER: Anvend Beckers Snickerispartel.

Påføring

Færdigmal 1-2 gange med Scotte 40 Snickerifinish.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malinger skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vedligehold

Rengøring:

Daglig pleje: Rengør overfladen med universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte ud, så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning: Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metalfarvning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling: Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.

For bedste resultat reparer hele overfladen for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne overfladens struktur/penselstrøg for at undgå struktur, farve og glansforskelle.

Øvrigt: Malingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte de malede overflader for snavs eller rengøring, før de er færdighærdede.

Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +8°C.

Omrøres før anvendelse.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.