

Scotte GT 20 New



*Reparerbar og vaskbar
Høj dækkeevne
Særdels*

Nogle overflader har behov for at være mere robuste end andre. Beckers GT serie er derfor det oplagte valg, når der stilles høje krav til vaskbarhed og styrke. Scotte GT 20 er en halvmat akrylatmaling med ekstra god dækkeevne, ridsemodstand og vaskbarhed til maling af vægge og lofter indendørs. Scotte GT 20 er specielt velegnet som reparationsmaling på grund af sin meget gode hæfteevne til tidligere malede overflader. Bruges f.eks. i køkken, bryggers, gang, trappeopgang.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
8 - 10 m²/l

GLANS
Halvmat

VÆRKTØJ
Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem +5°C op til ca. +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Akryl

VASKEKLASSE
SFS-EN 13300 class 1, ISO 11998.

VOC
Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Påføring

Malingen fordeles jævnt på overfladen i 1-2 lag. Rul sidste lag i samme retning for bedste overfladestruktur og slutresultat. Ved sprøjtemaling anvendes egnet sprøjte til denne type maling - Rul gerne overfladen efter for en mere jævn struktur.

Forbrug 8-10 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vedligehold

Rengøring:

Daglig pleje: Rengør overfladen med universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat, vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte ud, så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning: Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metallafsmi) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling: Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.

For at undgå struktur-, farve- og glansforskelle males hele overfladen. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggen struktur/penselstrøg ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Små pletter dutes med pensel.

Øvrigt: Vægmalings gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur

(23°C). Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring før de er færdighærdede.

Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Omrøres før anvendelse.

Ved sprøjtemaling anvend altid ansigtsmaske og heldækkende arbejdstøj.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.

Version