

Scotte GT 5

Visse overflader har behov for at være mere robuste end andre. Beckers GT-serie er derfor det selvfølgelig valg, når der stilles høje krav til vaskbarhed og slidstyrke. Scotte GT5 er en helmat akrylmaling med meget højt teknisk niveau. Scotte GT5 har god dækkeevne og giver en meget stærk overflade. Takket være malingens slidstærke egenskaber anvendes den med fordel i udsatte rum såsom entré, opgange, receptioner og andre offentlige rum på skoler, hospitaler m.m.



- Høj dækkeevne
- Meget slidstærk overflade
- Dækker efter to lag uden grunding



TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Styrene acrylat
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur.
Rækkeevne	8-10 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 3 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE, C BASE
Vaskbarhed	SFS-EN 13300 class 1, ISO 11998.
Volume tørstof	39
Emballage	A BASE: 3.6 l, 9 l C BASE: 3.6 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

UMALEDE OVERFLADER: Rengør overfladerne for snavs og støv. Grund med Scotte GT5.

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader matslibes med sandpapir eller Scotch-Brite.

LIMFARVEMALEDE OVERFLADER: Vask af med vand. Grund med Beckers Tapetgrund.

KALKEDE OVERFLADER: Skrab og børst ordentligt. Grund med Beckers Tapetgrund.

SPARTLING OG REPARATIONER: Anvend Beckers Spartelsortiment.

Påføring

Malingen fordeles jævnt på overfladen i 1-2 lag. Rul sidste lag i samme retning for bedste overfladestruktur og slutresultat. Ved sprøjtemaling anvendes egnet sprøjte (str. 0,017-0,021). Forbrug 8-10 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Rengøring:

Daglig pleje: Rengør overfladen med universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For bedste resultat vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte ud, så væggene tørrer hurtigere.

Pletfjerning: Anvend universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner rustpletter. Sorte misfarvninger (metalafsmitning) som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.

Reparationsmaling: Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.

For at undgå struktur-, farve- og glansforskelle males hele overfladen. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggens struktur/penselstrøg ved at bruge samme type rulle som tidligere for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Små pletter dutes med pensel.

Øvrigt: Vægmalingens gode egenskaber opnås først efter 14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C). Undgå at udsætte overfladerne for snavs eller rengøring, før vægmalingen er færdighærdet.

Bemærk

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.