Scotte Re2 Grund- og Loftmaling

Scotte Re2 er en refleksfri grund- og loftmaling, der er særlig velegnet til rum med stort lysindfald, reflekser og pletlys. Malingen er delvist biobaseret* og vil med sin meget gode miljøprofil være et oplagt valg til grønne byggerier. Loftmalingen kan anvendes på de fleste overflader og har en rigtig god dækkeevne. Biobaseret indhold: 27% iht. ASTM D6866-22

- Grund-og dækmaling
- Refleksfri
- *Delvist biobaseret

TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	sprøjte, pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem+5°C og ca. +25°C overfladetemperatur.
Rækkeevne	7-9 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 2 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	A BASE
Volume tørstof	35
Emballage	4 l, 10 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rengør overfladerne for snavs og støv. Revner, huller og andre ujævnheder udsættes med en egnet spartelmasse. Umalede overflader: Grund med Microdispers eller let foryndet Scotte Re2. Tidligere malede overflader: Rengør med Progold Grundrens ilfg. Instruktionerne på produktet. Limfarvede eller kalkede overflader: Vask limfarven/kalken af med vand til så smittefri overflade som muligt. Grund med fortyndet Microdispers.Overflader, hvor der er risiko for gennemtrængning efter fx nikotin-, brand- eller vandskade behandles med egnet isolerende maling. Kontakt altid Teknisk Service ved tvivlsspørgsmål.

Påføring

Mal 1-2 lag af Scotte Re2.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Daglig pleje: Rengør overfladen med universal rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For det bedste resultat vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte, så væggene tørrer hurtigere.
Pletfjerning: Anvend universal rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Sorte misfarvninger (metalafsmitning) som f.eks. nøgler eller metalringe, der er gnedet mod den malede overflade, kan fjernes med et rent viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.
Reparationsmaling: Mal altid med det samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved et andet batchnummer kan der forekomme en lille farveforskel.
For at undgå struktur-, farve-, og glansforskelle males hele overfladen. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggens struktur/penselstrøg ved at anvende samme type rulle/pensel som sidst, Små pletter kan duttes med en pensel.
Øvrigt: Vægmalingens gode egenskaber opnås først efter ca. 14 dages tørretid ved normal stuetemperatur (23°C). Undgå at udsætte overfladerne for snavs eller rengøring før vægmalingen er færdighærdet.

Bemærk

Brug altid ansigtsmaske og fuldt dækkende tøj, hvis malingen sprayes på.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers