

Snickerispartel

Beckers Snickerispartel er en vandig spartel, som anvendes på træværk og møbler indendørs. Beckers Snickerispartel egner sig til i-, på- og bredspartling. Med Snickerispartel kan du let rette/glatte ujævnheder på dine møbler og nemt overmale den. Beckers Snickerispartel hæfter godt og er en god binder til grunder og slutmaling.



- Udjævner og retter ujævnheder på dine træmøbler og træværk
- Hæfter godt og er hurtigtørrende
- Rigtig god vedhæftning til grunder og slutmaling

TEKNISK DATA

Værktøj	stålspartel
Påføringstemperatur	Undgå at spartle hvis overfladen er koldere end +5°C.
Rækkeevne	1 l/m ²
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Kan overmales efter ca 1 time. Tørretid ca 1 time.
Emballage	0.2 l, 0.4 l, 3 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede overflader skal rengøres med Malervask. Absorberende underlag og ubehandlede overflader grundes med Snickerislip eller Primer Lackfärgsgrund før spartling.

Påføring

Påfør Snickerispartel med passende størrelse japan-/stålspartel. Ved fyldning af større huller bør der spartles over flere omgange for at undgå sprækker og at spartlen synker ind.

Snickerispartel kan overmales med latex eller alkydmaling.

Bemærk

Undgå at spartle hvis overfladen er koldere end +5°C.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarlig og opbevares stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig spartelmasse fra værktøj før rengøring. Spartelrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.